CHEMIA S.A.
Calle 34 N°4534 (Ex J. Godoy)
(1650) San Martin, Bs As.
(011) 4752 – 5594 / 3321
www.chemia.com.ar

FICHA TÉCNICA
TELA 328

Esta tela está especialmente diseñada para su trabajo en conjunto con resinas poliester, vinil ester y sistemas epoxi.

Es un tejido bidireccional de fácil impregnado, lo que lo hace ideal para trabajos de impregnación manual como también mediante el uso de maquinaria específica.

-Especificaciones:

-Dimensiones:
Ancho: 1,00 m
Largo: 50 m
Peso promedio: 328 g/m2 (± 5%)
Espesor promedio: 0,30 mm (± 5%)

-Composición:
Trama: Direct Roving 200 Tex
Urdimbre: Direct Roving 200 Tex
Patrón: 1x1 (Plain)

-Características de la materia prima:
Fibra de vidrio tipo E
Diámetro del filamento: 13 µ
Humedad máxima: 0.05 %
Sólidos: 0.65 %
Resistencia a la tracción mínima: 8 Kgf
Comportamiento frente al fuego: Incombustible.
Resistencia al calor, derretimiento: 1100 °C